

内蒙古兴安银铅冶炼公司检验报告单

报表日期: 2024-07-01 至 2024-11-26

货物名称	一次编码	化验单号	检测结果				
			Pb%	Ag(g/t)	Au(g/t)	Zn%	Fe0%
次氧化锌	01240705061	012407053440	5.26	41	0.00	72.68	0.12
次氧化锌	01240716009	012407165056	5.97	24	0.00	71.99	0.12
次氧化锌	01240716051	012407164616	7.63	63	0.00	66.97	0.60
次氧化锌	01240722008	012407221323	8.49	48	0.00	68.54	0.20
次氧化锌	01240722014	012407222353	8.44	47	0.00	67.78	0.25
次氧化锌	01240725133	012407250875	5.28	74	0.00	70.03	0.24
次氧化锌	01240805061	012408051340	4.27	73	0.00	72.45	0.088
次氧化锌	01240820058	012408201964	6.88	72	0.00	70.89	0.20
次氧化锌	01240805011	012408054035	4.73	82	0.00	71.99	0.084
次氧化锌	01240813033	012408131316	3.62	45	0.00	73.09	0.085
次氧化锌	01240820006	012408202997	7.16	46	0.00	68.52	0.34
次氧化锌	01240905051	012409054644	6.17	89	0.00	70.21	0.070
次氧化锌	01240904058	012409041080	6.80	140	0.00	70.13	0.18
次氧化锌	01240905089	012409052606	8.36	130	0.00	66.95	0.10
次氧化锌	01240905034	012409053281	7.20	113	0.00	68.83	0.086
次氧化锌	01240913039	012409130856	5.74	98	0.00	71.60	0.16
次氧化锌	01240930016	012409301738	4.86	46	0.00	71.75	0.22
次氧化锌	01241010016	012410101339	3.79	28	0.00	73.26	0.069
次氧化锌	01241021010	012410213903	5.34	40	0.00	72.49	0.14
次氧化锌	01241016047	012410162294	4.29	28	0.00	73.25	0.10
次氧化锌	01241016065	012410163200	4.17	28	0.00	73.11	0.086
次氧化锌	01241021047	012410214198	5.27	43	0.00	71.80	0.28
次氧化锌	01241105054	012411051407	5.44	55	0.00	72.01	0.17
次氧化锌	01241105026	012411051934	5.72	43	0.00	71.98	0.20
次氧化锌	01241105078	012411050849	5.71	45	0.00	71.90	0.21
次氧化锌	01241105082	012411050766	5.26	38	0.00	72.41	0.19
次氧化锌	01241105038	012411054088	5.53	40	0.00	72.49	0.14
次氧化锌	01241107166	012411072128	4.09	42	0.00	72.80	0.058
次氧化锌	01241107208	012411072117	4.52	58	0.00	72.36	0.059
次氧化锌	01241107177	012411070818	4.28	45	0.00	72.86	0.078
次氧化锌	01241107004	012411071054	4.48	44	0.00	72.83	0.085
次氧化锌	01241105158	012411053686	5.82	39	0.00	71.19	0.13
次氧化锌	01241105001	012411052912	5.84	56	0.00	71.53	0.11
次氧化锌	01241107013	012411072436	4.45	37	0.00	72.58	0.095
次氧化锌	01241107141	012411070798	4.60	42	0.00	72.51	0.070
次氧化锌	01241115027	012411153937	5.46	38	0.00	71.57	0.20
次氧化锌	01241115075	012411152075	5.43	32	0.00	72.19	0.13
次氧化锌	01241115171	012411150593	4.68	39	0.00	72.09	0.047